

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 1 5 2 号

2019年 12月 2日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 県 試 験 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄



2019年11月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 き さ の 範 囲 ※	5mm	25-5mm	40-20mm
識 別 番 号	3152-1	3152-2	3152-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2006及びJIS A 1110:2006			
採 取 日 ※	11/1	11/1	11/1
試 験 日	11/7	11/6	11/6
表 乾 密 度 (g/cm³)	2.56 ✓	2.64 ✓	2.63 ✓
絶 乾 密 度 (g/cm³)	2.52 ✓	2.60 ✓	2.60 ✓
吸 水 率 (%)	1.74 ✓	1.40 ✓	1.27 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	11/1	11/1	11/1
試 験 日	11/6	11/6	11/6
微 粒 分 量 (%)	2.5 ✓	0.3 ✓	0.3 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	11/1	11/1	11/1
試 験 日	11/8	11/8	11/8
粘 土 塊 量 (%)	0.15 ✓	0.08 ✓	0.06 ✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

