



磯山レミコン(株)

御中

2019年07月度～2019年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

品 名 マスターグレニウム SP8SV
種 類 高性能AE減水剤 標準形 (I 種)

1. コンクリートの試験結果

	項 目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	18 以上	18 ✓	18 ✓
	ブリーディング量の比 %	60 以下	21 ✓	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	— 以下	—	—
	凝結時間の差 分	始 発	+60 ✓	+15 ✓
		終 結	+70 ✓	+10 ✓
	経時変化量	スランプ cm	3.0 ✓	4.0 ✓
		空気量 %	-0.5 ✓	-0.5 ✓
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—
		材齢2日 (5℃)	— 以上	—
		材齢7日	145 ✓	155 ✓
		材齢28日	130 ✓	137 ✓
	長 さ 変 化 比 %	110 以下	97 ✓	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	95 ✓	—

注記1. 1m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.15 kg/m^3 性能確認試験 3.15 kg/m^3

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2019年05月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2019年05月 の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2015年08月 に BASFジャパン(株) 技術開発センター で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl^-)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン(Cl^-)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 % ✓	3.15 kg/m^3	0.00 kg/m^3 ✓
全 アル カ リ 量	0.30 kg/m^3 以下	0.04 kg/m^3	1.1 % ✓	3.15 kg/m^3	0.03 kg/m^3 ✓

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2019年05月 の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2015年08月 に BASFジャパン(株) 技術開発センター で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密 度 (g/cm^3 , 20°C)	1.03 ~ 1.12	1.05 ✓

注記. この表に表示している試験値は、2019年05月 の試験結果である。

注)セメント質量に対する化学混和剤使用量 CX0.90%

