

骨材試験報告書

2020年1月7日

磯山レミコン株式会社


試験者 萩 清隆



本報告書は、2019年 12月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	12月3日		12月3日		12月3日	
試 験 日	12月4日		12月4日		12月4日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					1	99 ✓
30			0	100 ✓	11	88
25			0	100 ✓	11	78
20			27	77	26	52 ✓
15			19	52 ✓	14	38
10	0	100 ✓	21	32	15	23 ✓
5	0	100 ✓	29	4 ✓	21	3 ✓
2.5	12	88 ✓	3	1 ✓		
1.2	22	66 ✓	0	0 ✓		
0.6	23	43 ✓				
0.3	20	23 ✓				
0.15	18	5 ✓				
試料の質量 (g)	525.4		5644		8796	
粗粒率	2.75 ✓		6.86 ✓		7.23 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるい にとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考