

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 1 6 5 号
2020年 2月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-1801

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 試 験 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄

2020年 1月 7日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 小 の 範 囲 ※	5mm	25-5mm	40-20mm
識 別 番 号	3165-1	3165-2	3165-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2006及びJIS A 1110 : 2006			
採 取 日 ※	1/7	1/7	1/7
試 験 日	1/9	1/9	1/9
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2.58 ✓	2.65 ✓	2.66 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2.54 ✓	2.62 ✓	2.63 ✓
吸 水 率 (%)	1.66 ✓	1.21 ✓	1.04 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	1/7	1/7	1/7
試 験 日	1/9	1/9	1/9
微 粒 分 量 (%)	2.0 ✓	0.2 ✓	0.2 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	1/7	1/7	1/7
試 験 日	1/15	1/15	1/15
粘 土 塊 量 (%)	0.12 ✓	0.05 ✓	0.02 ✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

