

セメント試験成績表



2020 年(令和 2 年) 3 月度

太平洋セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度	g/cm ³	—	3.16✓	—	—	—	3.14✓	—	—	—	3.04✓	—	—
比 表 面 積	cm ² /g	2500 以上	3310✓	89✓	—	3300 以上	4410✓	93✓	—	3000 以上	3640✓	77✓	—
凝 結	水 量 %	—	28.0	—	—	—	30.4	—	—	—	29.6	—	—
	始 発 h-min	60min 以上	2-20✓	—	(1-45)✓	45min 以上	2-02✓	—	(1-30)✓	60min 以上	3-11✓	—	(2-40)✓
	終 結 h-min	10h 以下	3-26✓	—	4-25✓	10h 以下	2-57✓	—	3-25✓	10h 以下	4-59✓	—	5-35✓
安 定 性	パ ッ ト 法	良	良✓	—	—	良	良✓	—	—	良	良	—	—
圧 縮 強 さ N/mm ²	1 d	—	—	—	—	10.0 以上	27.1✓	1.67✓	—	—	—	—	—
	3 d	12.5 以上	31.0✓	1.66✓	—	20.0 以上	49.9✓	1.79✓	—	10.0 以上	21.7✓	1.20✓	—
	7 d	22.5 以上	47.6✓	1.73✓	—	32.5 以上	58.5✓	1.85✓	—	17.5 以上	37.4✓	1.71✓	—
	28d	42.5 以上	63.1✓	1.81✓	—	47.5 以上	68.6✓	1.98✓	—	42.5 以上	61.8✓	1.97✓	—
水 和 熱 J/g	7 d	—	342✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28d	—	391✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化 学 成 分 %	酸化マグネシウム	5.0 以下	1.76✓	—	2.56✓	5.0 以下	1.63✓	—	2.21✓	6.0 以下	3.81✓	—	3.93✓
	三 酸 化 硫 黄	3.5 以下	2.09✓	—	2.16✓	3.5 以下	2.87✓	—	3.12✓	4.0 以下	2.12✓	—	2.18✓
	強 熱 減 量	5.0 以下	2.29✓	—	2.70✓	5.0 以下	1.01✓	—	1.41✓	5.0 以下	1.82✓	—	1.90✓
	全 アルカリ	0.75 以下	0.55✓	—	0.59✓	0.75 以下	0.51✓	—	0.57✓	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035 以下	0.012✓	—	0.027✓	0.02 以下	0.008✓	—	0.012✓	—	0.009✓	—	—

備 考

試験方法はJIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。
28 d 圧縮強さ及び28 d 水和熱は前月度の値を示す。

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大値

普通ポルトランドセメント 0.63 % ✓

早強ポルトランドセメント 0.60 % ✓

高炉セメントB種

ベースセメントの全アルカリ 0.55 % ✓

高炉スラグの分量 40~45 % ✓

お問い合わせその他のご連絡先

太平洋セメント株式会社 中部北陸支店 技術部

☎460-0008 名古屋市中区栄2-8-12

伏見 KS ビル 7 階

☎ 052-218-3322

