

骨材試験報告書

2020年3月2日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2020年 2月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	2月3日		2月3日		2月3日	
試 験 日	2月4日		2月4日		2月4日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100✓
40					1	99✓
30			0	100✓	10	89
25			0	100✓	9	80
20			32	68	32	48✓
15			24	44✓	17	31
10	0	100✓	19	25	14	18✓
5	0	100✓	21	4✓	15	3✓
2.5	12	88✓	2	2✓		
1.2	24	64✓	0	0		
0.6	22	42✓				
0.3	20	22✓				
0.15	18	4✓				
試料の質量 (g)	518.2		5320		8290	
粗粒率	2.80✓		7.01✓		7.33✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいに とどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考