

水質試験報告書

C 第 00769 - 1 号
2019年 3月 5日

三重県鈴鹿市磯山一丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

〒510-0834

三重県四日市市土佐町1丁目2番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 技術管理者 武川 正巳



2019年 2月 4日 付で依頼のあった持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

1. 品 目 名 ※ 地下水
2. 採取 場 所 ※ 貯水槽
3. 試料採取日 ※ 2019年 2月 4日 ※ 試験完了日は2月11日(7日間)まで
4. 試 験 結 果

懸濁物質の量 (JIS A 5308 : 2014 の附属書C)	試験年月日	2019年2月7日 ✓	
		0.0	g/L ✓ 2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量 (JIS A 5308 : 2014 の附属書C)	試験年月日	2019年2月7日 ✓	
		0.1	g/L ✓ 1g/L以下
塩化物イオン量 (JIS A 1144 : 2010の4a) (JIS A 5308 : 2014 の附属書C)	試験年月日	2019年2月7日	
		16	mg/L 200ppm以下
セメントの凝結時間の差 (JIS A 5308 : 2014 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の9)	試験年月日	2019年2月5日 ✓	
	項 目	始 発	終 結
	A: 基準水	3時間00分	4時間00分
	B: 試験水	2時間50分	3時間55分
時間の差(分) A-B	10 分 ✓ 30分以内	5 分 ✓ 60分以内	
モルタルの圧縮強さの比 (JIS A 5308 : 2014 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の11)	試験年月日	2019年2月5日 ✓	
	項 目	7日強度	28日強度
	A: 基準水	45.7 N/mm ²	60.7 N/mm ²
	B: 試験水	46.0 N/mm ²	60.9 N/mm ²
圧縮強さの比 B/A×100	101 % ✓ 90%以上	100 % ✓ 90%以上	

(注) ※印は依頼者申請事項

