

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 003187 号
2020 年 4 月 1 日

7513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059 - 382 - 8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試驗場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄

2020年 3月 2日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	5mm	25－5mm	40－20mm
識別番号	3187－1	3187－2	3187－3
試験項目：密度及び吸水率試験 試験方法：JIS A 1109 : 2006及びJIS A 1110 : 2006			
採取日 ※	3/2	3/2	3/2
試験日	3/10	3/10	3/10
表乾密度 (g / cm ³)	2.58 ✓	2.64 ✓	2.66 ✓
絶乾密度 (g / cm ³)	2.54 ✓	2.60 ✓	2.63 ✓
吸水率 (%)	1.76 ✓	1.48 ✓	1.17 ✓
試験項目：微粒分量試験 試験方法：JIS A 1103 : 2014			
採取日 ※	3/2	3/2	3/2
試験日	3/10	3/10	3/10
微粒分量 (%)	1.9 ✓	0.3 ✓	0.2 ✓
試験項目：粘土塊量の試験 試験方法：JIS A 1137 : 2014			
採取日 ※	3/2	3/2	3/2
試験日	3/12	3/12	3/12
粘土塊量 (%)	0.17 ✓	0.03 ✓	0.02 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

1/1

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

