

セメント試験成績表



2020 年(令和 2 年) 5 月度

太平洋セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度 g/cm³		—	3.16✓	—	—	—	3.14✓	—	—	—	3.04✓	—	—
比 表 面 積 cm²/g		2500 以上	3340✓	80	—	3300 以上	4410✓	97	—	3000 以上	3740✓	71	—
凝 結	水 量 %	—	28.0	—	—	—	30.2	—	—	—	29.6	—	—
	始 発 h-min	60min 以上	2-23✓	—	(1-45)✓	45min 以上	1-55✓	—	(1-15)✓	60min 以上	2-58✓	—	(2-40)✓
	終 結 h-min	10h 以下	3-31✓	—	4-00✓	10h 以下	2-42✓	—	3-10✓	10h 以下	4-51✓	—	5-40✓
安 定 性	パ ッ ト 法	良	良✓	—	—	良	良✓	—	—	良	良✓	—	—
圧 縮 強 さ N/mm²	1 d	—	—	—	—	10.0 以上	27.2✓	1.65✓	—	—	—	—	—
	3 d	12.5 以上	30.6✓	1.66✓	—	20.0 以上	49.6✓	1.79✓	—	10.0 以上	21.5✓	1.22✓	—
	7 d	22.5 以上	46.7✓	1.74✓	—	32.5 以上	59.0✓	1.80✓	—	17.5 以上	36.7✓	1.78✓	—
	28d	42.5 以上	63.7✓	1.88✓	—	47.5 以上	69.4✓	1.94✓	—	42.5 以上	64.2✓	1.97✓	—
水 和 熱 J/g	7 d	—	343✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28d	—	389✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化 学 成 分 %	酸化マグネシウム	5.0 以下	1.48✓	—	2.38✓	5.0 以下	1.53✓	—	2.30✓	6.0 以下	3.70✓	—	3.82✓
	三酸化硫黄	3.5 以下	2.12✓	—	2.17✓	3.5 以下	2.92✓	—	3.02✓	4.0 以下	2.07✓	—	2.14✓
	強 熱 減 量	5.0 以下	2.41✓	—	2.67✓	5.0 以下	1.08✓	—	1.47✓	5.0 以下	1.82✓	—	2.00✓
	全 アルカリ	0.75 以下	0.58✓	—	0.63✓	0.75 以下	0.49✓	—	0.60✓	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035 以下	0.012✓	—	0.029✓	0.02 以下	0.009✓	—	0.013✓	—	0.010✓	—	—

備 考

試験方法はJIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。
28 d 圧縮強さ及び28 d 水和熱は前月度の値を示す。

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値
普通ポルトランドセメント 0.63 %✓
早強ポルトランドセメント 0.63 %✓

高炉セメント B 種
ベースセメントの全アルカリ 0.58 %✓
高炉スラグの分量 40~45 %✓

お問い合わせその他のご連絡先

太平洋セメント株式会社 中部北陸支店 技術部

☎460-0008 名古屋市中区栄 2-8-12

伏見 KS ビル 7 階

☎ 052-218-3322

