

骨材試験報告書

2020年5月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2020年 4月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	4月2日		4月2日		4月2日	
試 験 日	4月3日		4月3日		4月3日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					1	99 ✓
30			0	100 ✓	10	89
25			0	100 ✓	9	80
20			32	68	32	48 ✓
15			24	44 ✓	17	31
10	0	100 ✓	19	25	14	18 ✓
5	0	100 ✓	21	4 ✓	15	3 ✓
2.5	12	88 ✓	2	2 ✓		
1.2	24	64 ✓	0	0		
0.6	22	42 ✓				
0.3	20	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量 (g)	518.2		5320		8290	
粗粒率	2.80 ✓		7.01 ✓		7.33✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考