骨　材　試　験　報　告　書

B 第 0 0 3 2 0 0 号
2020年　6月　1日

〒513－0809
三重県鈴鹿市西条6丁目32番地
TEL　059　382－8821
一般社団法人　三重県建設資材試験センター
鈴　鹿　試　験　場
承認署名者　技術管理者　森島　幹雄

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号
磯山レミコン　株式会社　　殿

2020年　5月　1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種類 ※	砂	砂利	砂利
最大寸法 ※	---	25mm	40mm
識別番号	3200－1	3200－2	3200－3
試験項目：密度及び吸水率試験　試験方法：JIS A 1109：2020及びJIS A 1110：2020			
採取日 ※	5／1	5／1	5／1
試験日	5／12	5／11	5／11
表乾密度（g／cm³）	2.57 ✓	2.65 ✓	2.64 ✓
絶乾密度（g／cm³）	2.53 ✓	2.61 ✓	2.61 ✓
吸水率 (%)	1.77 ✓	1.51 ✓	1.13 ✓
試験項目：微粒分量試験　試験方法：JIS A 1103：2014			
採取日 ※	5／1	5／1	5／1
試験日	5／11	5／11	5／11
微粒分量 (%)	2.1 ✓	0.8 ✓	0.5 ✓
試験項目：粘土塊量の試験　試験方法：JIS A 1137：2014			
採取日 ※	5／1	5／1	5／1
試験日	5／13	5／13	5／13
粘土塊量 (%)	0.06 ✓	0.02 ✓	0.02 ✓
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------
----------	------	------	------

備考

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目