

骨材試験報告書

2020年8月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2020年 7月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	7月2日		7月2日		7月2日	
試 験 日	7月3日		7月3日		7月3日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100✓
40					0	100✓
30			0	100✓	9	91
25			0	100✓	10	82
20			27	73	30	52✓
15			24	49✓	17	35
10	0	100✓	16	33	11	23✓
5	0	100✓	29	4 ✓	21	3 ✓
2.5	13	87✓	3	1 ✓		
1.2	22	65✓	0	0 ✓		
0.6	23	42✓				
0.3	20	22✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量 (g)	594.0		5525		8170	
粗粒率	2.80✓		6.89 ✓		7.22 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考