

骨材試驗報告書

B 第 0 0 3 2 2 3 号
2020年 9月 1日

7513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059 ~~382-8021~~

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

2020年 8月 3日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種類 ※	砂	砂利	砂利
最大寸法 ※	—	25mm	40mm
識別番号	3223－1	3223－2	3223－3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採取日 ※	8／1	8／1	8／1
試験日	8／6	8／5	8／5
表乾密度 (g / cm ³)	2.56 ✓	2.66 ✓	2.64 ✓
絶乾密度 (g / cm ³)	2.51 ✓	2.62 ✓	2.61 ✓
吸水率 (%)	1.96 ✓	1.43 ✓	1.21 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採取日 ※	8／1	8／1	8／1
試験日	8／5	8／5	8／5
微粒分量 (%)	2.8 ✓	0.8 ✓	0.4 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採取日 ※	8／1	8／1	8／1
試験日	8／7	8／7	8／7
粘土塊量 (%)	0.15 ✓	0.09 ✓	0.08 ✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

 $1/1$

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

