

骨材試験報告書

2020年9月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2020年 8月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	8月3日		8月3日		8月3日	
試 験 日	8月4日		8月4日		8月4日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					1	99 ✓
30			0	100 ✓	9	90
25			0	100 ✓	11	79
20			23	77	25	55 ✓
15			25	52 ✓	18	37
10	0	100 ✓	20	32	14	23 ✓
5	0	100 ✓	28	4 ✓	20	3 ✓
2.5	13	87 ✓	3	1 ✓		
1.2	22	65 ✓	0	0 ✓		
0.6	23	42 ✓				
0.3	21	21 ✓				
0.15	17	4 ✓				
試料の質量 (g)	564.9		5430		8420	
粗粒率	2.81 ✓		6.86 ✓		7.21 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考