

水質試験報告書

C第00833-1号
2020年3月4日

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

〒510-0834

磯山レミコン株式会社 殿

三重県四日市市ときわ1丁目2番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 技術管理者 武川 正巳



2020年2月3日付けで依頼のあった持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

1. 品目名※ 地下水
2. 採取場所※ 貯水槽
3. 試料採取日※ 2020年2月3日 ※試験完了日は2月10日(7日間)まで
4. 試験結果

| | | | |
|--|------------------|------------------------|---|
| 懸濁物質の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) | 試験年月日 | 2020年2月4日 ✓ | |
| | | 0.0 | g/L ✓ ≥9/L以下 |
| 溶解性蒸発残留物の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) | 試験年月日 | 2020年2月4日 ✓ | |
| | | 0.1 | g/L ✓ 12/L以下 |
| 塩化物イオン量 (JIS A 1144 : 2010の4a) (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) | 試験年月日 | 2020年2月3日 ✓ | |
| | | 16 | mg/L ✓ 200ppm以下 |
| セメントの凝結時間の差 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の9) | 試験年月日 | 2020年2月4日 ✓ | |
| | 項目 | 始 発 | 終 結 |
| | A: 基準水 | 3時間15分 | 4時間15分 |
| | B: 試験水 | 3時間10分 | 4時間10分 |
| 時間の差(分) A-B | 5 分 ✓ 30分以内 | 5 分 ✓ 60分以内 | |
| モルタルの圧縮強さの比 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の11) | 試験年月日 | 2020年2月4日 ✓ | |
| | 項目 | 7日強度 | 28日強度 |
| | A: 基準水 | 44.9 N/mm ² | 56.3 N/mm ² |
| | B: 試験水 | 46.9 N/mm ² | 57.0 N/mm ² |
| 圧縮強さの比 B/A×100 | 104 % ✓ 90%以上 | 101 % ✓ 90%以上 | |

(注) ※印は依頼者申請事項

