

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 2 4 7 号
2020年 11月 2日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059 382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 試 験 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄



2020年10月 6日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
最 大 寸 法 ※	---	25mm	40mm
識 別 番 号	3247-1	3247-2	3247-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	10/5	10/5	10/5
試 験 日	10/9	10/8	10/8
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2.57 ✓	2.64 ✓	2.65 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2.52 ✓	2.61 ✓	2.62 ✓
吸 水 率 (%)	1.93 ✓	1.19 ✓	0.96 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	10/5	10/5	10/5
試 験 日	10/8	10/8	9/8
微 粒 分 量 (%)	2.4 ✓	0.4 ✓	0.2 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	10/5	10/5	10/5
試 験 日	10/12	10/12	10/12
粘 土 塊 量 (%)	0.21 ✓	0.05 ✓	0.03 ✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

