

骨材試験報告書

2020年12月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2020年 11月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	11月4日		11月4日		11月4日	
試 験 日	11月5日		11月5日		11月5日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100✓
40					1	99✓
30			0	100✓	11	88
25			0	100✓	11	78
20			24	76	26	52✓
15			17	59✓	14	38
10	0	100✓	27	32	15	23✓
5	0	100✓	28	4✓	21	3✓
2.5	12	88✓	3	1✓		
1.2	23	65✓	0	0✓		
0.6	22	43✓				
0.3	21	22✓				
0.15	18	4✓				
試料の質量 (g)	581.9		5524		8796	
粗粒率	2.78✓		6.87✓		7.23✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考

