

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 2 6 5 号
2021年 1月 6日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 試 験 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄



2020年12月 2日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
最 大 寸 法 ※	---	25mm	40mm
識 別 番 号	3265-1	3265-2	3265-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採 取 日 ※	12/1	12/1	12/1
試 験 日	12/9	12/8	12/8
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.56✓	2.65✓	2.64✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.51✓	2.62✓	2.61✓
吸 水 率 (%)	1.98✓	1.06✓	1.13✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	12/1	12/1	12/1
試 験 日	12/8	12/8	12/8
微 粒 分 量 (%)	2.2✓	0.6✓	0.3✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	12/1	12/1	12/1
試 験 日	12/10	12/10	12/10
粘 土 塊 量 (%)	0.05✓	0.15✓	0.12✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

