

水質試験報告書

C 第 00833 - 2 号
2020 年 3 月 4 日

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

〒510-0834

三重県四日市市とさわ1丁目2番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 技術管理者 武川 正巳



2020年 2月 3日 付で依頼のあった持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

1. 品 目 名 ※ 上澄水

2. 採 取 場 所 ※ 回収槽

3. 試 料 採 取 日 ※ 2020年 2月 3日

※試験完了日は2月10日(7日間)まで

4. 試 験 結 果

懸濁物質の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日		
	--- g/L		
溶解性蒸発残留物の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日		
	--- g/L		
塩化物イオン量 (JIS A 1144 : 2010の4a) (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日	2020年2月3日✓	
	17	mg/L✓	
		200ppm以下	
セメントの凝結時間の差 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の9)	試験年月日 2020年2月4日✓		
	項 目	始 発	終 結
	A: 基準水	3時間15分	4時間15分
	B: 試験水	3時間15分	4時間15分
	時 間 の 差(分) A-B	0 分✓ 30分以内	0 分✓ 60分以内
モルタルの圧縮強さの比 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の11)	試験年月日 2020年2月4日✓		
	項 目	7日強度	28日強度
	A: 基準水	44.9 N/mm ²	56.3 N/mm ²
	B: 試験水	45.9 N/mm ²	54.9 N/mm ²
	圧縮強さの比 B/A×100	102 %✓ 90%以上	98 %✓ 90%以上

(注)※印は依頼者申請事項

