

骨材試験報告書

2021年5月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2021年 4月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	4月5日		4月5日		4月5日	
試 験 日	4月6日		4月6日		4月6日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100✓
40					1	99✓
30			0	100 ✓	11	88
25			0	100✓	11	78
20			27	73	26	52✓
15			24	49 ✓	14	38
10	0	100✓	16	33	15	23✓
5	0	100✓	29	4 ✓	21	3 ✓
2.5	13	87 ✓	3	1 ✓		
1.2	22	65✓	0	0 ✓		
0.6	23	42✓				
0.3	21	21✓				
0.15	17	4 ✓				
試料の質量 (g)	564.9		5525		8796	
粗粒率	2.81✓		6.89✓		7.23✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		手動	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考