

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 003308 号
2021年 8月 2日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 市 試 験 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄



2021年 7月 3日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
最 大 寸 法 ※	---	25mm	40mm
識 別 番 号	3308-1	3308-2	3308-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採 取 日 ※	7/3	7/3	7/3
試 験 日	7/9	7/8	7/8
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.57 ✓	2.63 ✓	2.63 ✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.52 ✓	2.59 ✓	2.59 ✓
吸 水 率 (%)	1.89 ✓	1.46 ✓	1.36 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	7/3	7/3	7/3
試 験 日	7/8	7/8	7/8
微 粒 分 量 (%)	2.8 ✓	0.5 ✓	0.6 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	7/3	7/3	7/3
試 験 日	7/12	7/12	7/12
粘 土 塊 量 (%)	0.14 ✓	0.17 ✓	0.18 ✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

