

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 3 2 4 号
2021年 10月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 試 験 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄



2021年 9月 6日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
最 大 寸 法 ※	---	25mm	40mm
識 別 番 号	3324-1	3324-2	3324-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採 取 日 ※	9/6	9/6	9/6
試 験 日	9/9	9/8	9/8
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.57 ✓	2.63 ✓	2.67 ✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.52 ✓	2.59 ✓	2.65 ✓
吸 水 率 (%)	1.90 ✓	1.54 ✓	0.75 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	9/6	9/6	9/6
試 験 日	9/8	9/8	9/8
微 粒 分 量 (%)	1.5 ✓	0.8 ✓	0.6 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	9/6	9/6	9/6
試 験 日	9/10	9/10	9/10
粘 土 塊 量 (%)	0.14 ✓	0.06 ✓	0.03 ✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

