

骨材試験報告書

2021年11月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2021年 10月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	10月12日		10月12日		10月12日	
試 験 日	10月13日		10月13日		10月13日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率 (%)	通過率 (%)
50					0	100
40					1	99 ✓
30			0	100	11	88
25			0	100 ✓	10	78
20			27	73 ✓	26	52 ✓
15			23	50	16	36
10	0	100 ✓	19	31 ✓	14	22 ✓
5	1	99 ✓	27	4 ✓	19	3 ✓
2.5	11	88 ✓	3	1 ✓		
1.2	21	67 ✓	1	0 ✓		
0.6	27	40 ✓				
0.3	23	17 ✓				
0.15	12	5 ✓				
試料の質量 (g)	585.4		5624		-	
粗粒率	2.81 ✓		6.91 ✓		7.20 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考