

骨材試験報告書

2021年12月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2021年 11月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	11月10日		11月10日		11月10日	
試 験 日	11月11日		11月11日		11月11日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					2	98 ✓
30			0	100	11	87
25			0	100 ✓	7	80
20			22	78 ✓	24	56 ✓
15			29	49	22	34
10	0	100 ✓	23	26 ✓	16	18 ✓
5	0	100 ✓	24	2 ✓	9	1 ✓
2.5	13	87 ✓	1	1 ✓		
1.2	24	67 ✓	1	0 ✓		
0.6	22	40 ✓				
0.3	21	17 ✓				
0.15	13	5 ✓				
試料の質量 (g)	546.5		5235		-	
粗粒率	2.82 ✓		6.93 ✓		7.26 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	
隣接するふるいにとどまる量の差 (%)	-----		-----		-----	

粒 度 曲 線 図



備考