

骨材試験報告書

2022年3月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2022年 2月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	2月1日		2月1日		2月1日	
試 験 日	2月2日		2月2日		2月2日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					4	96 ✓
30			0	100 ✓	8	88
25			0	100 ✓	9	79
20			21	79	23	56 ✓
15			21	58 ✓	15	41
10	0	100 ✓	26	32	18	23 ✓
5	0	100 ✓	29	3 ✓	21	2 ✓
2.5	12	88 ✓	2	1 ✓		
1.2	18	70 ✓	0	0 ✓		
0.6	29	41 ✓				
0.3	24	17 ✓				
0.15	14	3 ✓				
試料の質量 (g)	575.1		5966		-	
粗粒率	2.81 ✓		6.85 ✓		7.21 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒 度 曲 線 図



備考