

水質試験報告書

C 第 00893 - 1 号
2021 年 3 月 5 日

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

〒510-0834

磯山レミコン 株式会社

殿

三重県四日市市とさわ1丁目2番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 試験課長 伊藤 寛人



2021年 2月 2日 付けで依頼のあった持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

- 品 目 名 ※ 地下水
- 採 取 場 所 ※ 貯水槽
- 試 料 採 取 日 ※ 2021年 2月 2日 ※試験完了日は2月10日(7日間)
- 試 験 結 果

懸濁物質の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日		2021年2月3日✓
	0.0		g/L✓ 2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日		2021年2月3日✓
	0.2		g/L✓ 1g/L以下
塩化物イオン量 (JIS A 1144 : 2010の4a) (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日		2021年2月3日✓
	19		mg/L✓ 200ppm以下
セメントの凝結時間の差 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の9)	試験年月日		2021年2月3日✓
	項 目	始 発	終 結
	A: 基準水	2時間35分	3時間50分
	B: 試験水	2時間30分	3時間45分
	時 間 の 差(分) A-B	5 分✓ 30分以内	5 分✓ 60分以内
モルタルの圧縮強さの比 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の11)	試験年月日		2021年2月3日✓
	項 目	7日強度	28日強度
	A: 基準水	46.2 N/mm ²	62.9 N/mm ²
	B: 試験水	47.7 N/mm ²	64.2 N/mm ²
	圧縮強さの比 B/A×100	103 %✓ 90%以上	102 %✓ 90%以上

(注) ※印は依頼者申請事項

