

セメント試験成績表



2022 年(令和 4 年) 4 月度

太平洋セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度	g/cm ³	—	3.16 ✓	—	—	—	3.14 ✓	—	—	—	3.04 ✓	—	—
比 表 面 積	cm ² /g	2500 以上	3240 ✓	66 ✓	—	3300 以上	4420 ✓	69 ✓	—	3000 以上	3660 ✓	58 ✓	—
凝 結	水 量 %	—	27.7	—	—	—	30.6	—	—	—	29.3	—	—
	始 発 h-min	60min 以上	2-27 ✓	—	(1-55) ✓	45min 以上	1-44 ✓	—	(1-30) ✓	60min 以上	3-09 ✓	—	(2-30) ✓
	終 結 h-min	10h 以下	3-36 ✓	—	4-00 ✓	10h 以下	2-36 ✓	—	3-15 ✓	10h 以下	4-54 ✓	—	5-35 ✓
安 定 性	パ ッ ト 法	良	良 ✓	—	—	良	良 ✓	—	—	良	良 ✓	—	—
圧 縮 強 さ N/mm ²	1 d	—	—	—	—	10.0 以上	27.6 ✓	1.46 ✓	—	—	—	—	—
	3 d	12.5 以上	31.3 ✓	1.50 ✓	—	20.0 以上	49.2 ✓	1.59 ✓	—	10.0 以上	22.1 ✓	1.09 ✓	—
	7 d	22.5 以上	48.2 ✓	1.52 ✓	—	32.5 以上	60.0 ✓	1.64 ✓	—	17.5 以上	37.4 ✓	1.57 ✓	—
	28d	42.5 以上	63.9 ✓	1.63 ✓	—	47.5 以上	69.4 ✓	1.75 ✓	—	42.5 以上	66.2 ✓	1.90 ✓	—
水 和 熱 J/g	7 d	—	331 ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28d	—	383 ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化 学 成 分 %	酸化マグネシウム	5.0 以下	1.52 ✓	—	2.39 ✓	5.0 以下	1.46 ✓	—	2.34 ✓	6.0 以下	3.46 ✓	—	4.05 ✓
	三 酸 化 硫 黄	3.5 以下	2.03 ✓	—	2.13 ✓	3.5 以下	2.78 ✓	—	3.11 ✓	4.0 以下	2.03 ✓	—	2.30 ✓
	強 熱 減 量	5.0 以下	2.37 ✓	—	2.63 ✓	5.0 以下	0.78 ✓	—	1.35 ✓	5.0 以下	1.81 ✓	—	2.05 ✓
	全 アル カ リ	0.75 以下	0.51 ✓	—	0.61 ✓	0.75 以下	0.46 ✓	—	0.52 ✓	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035 以下	0.011 ✓	—	0.025 ✓	0.02 以下	0.004 ✓	—	0.012 ✓	—	0.009 ✓	—	—

備 考

試験方法はJIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。
28 d 圧縮強さ及び28 d 水和熱は前月度の値を示す。

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値

普通ポルトランドセメント 0.65 % ✓

早強ポルトランドセメント 0.60 % ✓

高炉セメントB種

ベースセメントの全アルカリ 0.51 % ✓

高炉スラグの分量 40~45 % ✓

お問い合わせその他のご連絡先

太平洋セメント株式会社 中部北陸支店 技術部

☎460-0008 名古屋市中区栄2-8-12

伏見 KSビル 7階

☎ 052-218-3322

