

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 003366 号
2022年 4月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 試 験 場

承認署名者 技術管理者 森島 幹雄



2022年 3月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
最 大 寸 法 ※	---	25mm	40mm
識 別 番 号	3366-1	3366-2	3366-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	3/1	3/1	3/1
試 験 日	3/4	3/3	3/3
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2.56 ✓	2.65 ✓	2.65 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2.51 ✓	2.62 ✓	2.63 ✓
吸 水 率 (%)	1.88 ✓	0.89 ✓	0.81 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	3/1	3/1	3/1
試 験 日	3/3	3/3	3/3
微 粒 分 量 (%)	1.6 ✓	0.1 ✓	0.1 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	3/1	3/1	3/1
試 験 日	3/7	3/7	3/7
粘 土 塊 量 (%)	0.10 ✓	0.05 ✓	0.03 ✓
備考			

(注)※印は依頼者申請事項

