

骨材試験報告書

2022年4月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2022年 3月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂 5mm		砂利25 25~5mm		砂利40 40~5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014						
採 取 日	3月10日		3月10日		3月10日	
試 験 日	3月11日		3月11日		3月11日	
ふるい目寸法 (mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率 (%)
50					0	100 ✓
40					4	96 ✓
30			0	100 ✓	8	90
25			0	100 ✓	9	80
20			22	78	23	57 ✓
15			33	45 ✓	15	32
10	0	100 ✓	19	26	18	18 ✓
5	1	99 ✓	24	2 ✓	21	1 ✓
2.5	8	91 ✓	2	0 ✓		
1.2	34	57 ✓	0	0 ✓		
0.6	17	40 ✓				
0.3	17	23 ✓				
0.15	19	4 ✓				
試料の質量 (g)	510.5		5310		-	
粗粒率	2.86 ✓		6.94 ✓		7.25	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒 度 曲 線 図



備考

