

骨 材 試 験 報 告 書

B 第 0 0 3 3 7 2 号

2022年 5月 2日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴 鹿 試 験 場

承認署名者 技術管理者代理 新 智博

2022年 4月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
最 大 寸 法 ※		25mm	40mm
識 別 番 号	3372-1	3372-2	3372-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採 取 日 ※	4/1	4/1	4/1
試 験 日	4/7	4/6	4/6
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.56 ✓	2.64 ✓	2.65 ✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.51 ✓	2.62 ✓	2.64 ✓
吸 水 率 (%)	1.95 ✓	0.97 ✓	0.65 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	4/1	4/1	4/1
試 験 日	4/6	4/6	4/6
微 粒 分 量 (%)	1.1 ✓	0.2 ✓	0.1 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	4/1	4/1	4/1
試 験 日	4/8	4/8	4/8
粘 土 塊 量 (%)	0.12 ✓	0.13 ✓	0.10 ✓

備考

試験実施場所:一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注)※印は依頼者申請事項

1/1

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

