

骨材試験報告書


2022年5月2日

磯山レコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2022年4月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	4月12日		4月12日		4月12日	
試 験 日	4月13日		4月13日		4月13日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					4	97 ✓
30			0	100 ✓	8	90
25			0	100 ✓	9	79
20			22	78	23	55 ✓
15			18	60 ✓	15	42
10	0	100 ✓	27	33	18	23 ✓
5	1	99 ✓	30	3 ✓	21	2 ✓
2.5	8	87 ✓	2	1 ✓		
1.2	34	64 ✓	0	0 ✓		
0.6	17	42 ✓				
0.3	17	21 ✓				
0.15	19	4 ✓				
試料の質量(g)	569.9		5686		-	
粗粒率	2.82 ✓		6.85		7.20	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	



備考