

骨材試験報告書

B 第 003379 号

2022年 6月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 新 智博

2022年 5月10日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
最 大 寸 法 ※	----	25mm	40mm
識 別 番 号	3379-1	3379-2	3379-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採 取 日 ※	5/10	5/10	5/10
試 験 日	5/13	5/12	5/12
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.56 ✓	2.64 ✓	2.66 ✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.51 ✓	2.61 ✓	2.64 ✓
吸 水 率 (%)	1.96 ✓	1.31 ✓	0.70 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	5/10	5/10	5/10
試 験 日	5/12	5/12	5/12
微 粒 分 量 (%)	1.1 ✓	0.3 ✓	0.2 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	5/10	5/10	5/10
試 験 日	5/16	5/16	5/16
粘 土 塊 量 (%)	0.12 ✓	0.12 ✓	0.08 ✓
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注) ※印は依頼者申請事項

