

骨材試験報告書

2022年6月1日

磯山レミコン株式会社

試験者


堤 重樹



本報告書は、2022年 5月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	5月10日		5月10日		5月10日	
試 験 日	5月11日		5月11日		5月11日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					4	96 ✓
30					8	88
25			0	100 ✓	9	78
20			24	76	23	54 ✓
15			28	48 ✓	15	34
10	0	100 ✓	21	27	18	19 ✓
5	0	99 ✓	25	2 ✓	21	1 ✓
2.5	14	86 ✓	2	0 ✓	2	0
1.2	23	63 ✓	0	0 ✓		
0.6	22	41 ✓				
0.3	19	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量(g)	538.0		5781		-	
粗粒率	2.84 ✓		6.95 ✓		7.30 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒 度 曲 線 図



備考

