

水質試験報告書

C 第 00956 - 1 号
2022 年 3 月 11 日

三重県鈴鹿市磯山一丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社

殿

〒510-0834

三重県四日市市ときわ1丁目2番40号

TEL 059-334-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 試験課長 高野 陽史



2022年 2月 8日 付けで依頼のあった持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

1. 品 目 名 ※ 地下水
2. 採 取 場 所 ※ 貯水槽
3. 試料採取日 ※ 2022年 2月 8日 ※試験完了日は2月15日(7日以内)まで
4. 試 験 結 果

懸濁物質の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日	2022年2月8日 ✓	
	0.0	g/L ✓	2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日	2022年2月8日 ✓	
	0.2	g/L ✓	1g/L以下
塩化物イオン量 (JIS A 1144 : 2010の4a) (JIS A 5308 : 2019 の附属書C)	試験年月日	2022年2月9日 ✓	
	28	mg/L ✓	200mg/L以下
セメントの凝結時間の差 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の9)	試験年月日	2022年2月10日 ✓	
	項 目	始 発	終 結
	A: 基準水	2時間40分	3時間45分
	B: 試験水	2時間40分	3時間30分
	時 間 の 差(分) A-B	0 分 ✓ 30分以内	15 分 ✓ 60分以内
モルタルの圧縮強さの比 (JIS A 5308 : 2019 の附属書C) (JIS R 5201 : 2015の11)	試験年月日	2022年2月8日 ✓	
	項 目	7日強度	28日強度
	A: 基準水	51.7 N/mm ²	65.0 N/mm ²
	B: 試験水	50.0 N/mm ²	64.8 N/mm ²
	圧縮強さの比 B/A×100	97 % ✓ 90%以上	100 % ✓ 90%以上

(注) ※印は依頼者申請事項

