

骨材試験報告書

B 第 0 0 3 6 4 6 号
2025年 1月 6日

〒513-0809
三重県鈴鹿市西条6丁目32番地
TEL 059 382-8021
一般社団法人 三重県建設資材試験センター
鈴鹿試験場

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号
磯山レミコン 株式会社 殿

承認署名者 技術管理者代理 新 智博

2024年12月 2日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 き さ の 範 囲 ※	-----	25～5	40～20
識 別 番 号	3646－1	3646－2	3646－3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	12／2	12／2	12／2
試 験 日	12／9	12／6	12／6
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 56 ✓	2. 64 ✓	2. 66 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 51 ✓	2. 61 ✓	2. 64 ✓
吸 水 率 (%)	1. 86 ✓	1. 07 ✓	0. 77 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	12／2	12／2	12／2
試 験 日	12／6	12／6	12／6
微 粒 分 量 (%)	1. 8 ✓	0. 8 ✓	0. 3 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	12／2	12／2	12／2
試 験 日	12／10	12／10	12／10
粘 土 塊 量 (%)	0. 11 ✓	0. 10 ✓	0. 09 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			
試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室			

