

骨材試験報告書


2025年1月8日

磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2024年 12月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		合成40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	12月2日		12月2日		12月2日	
試 験 日	12月3日		12月3日		12月3日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					10	90
25			0	100 ✓	10	80
20			22	78 ✓	28	56 ✓
15			20	58	16	41
10	0	100 ✓	24	34 ✓	13	24 ✓
5	0	100 ✓	31	3 ✓	22	2 ✓
2.5	14	86 ✓	3	0 ✓	1	0
1.2	24	62 ✓				
0.6	21	41 ✓				
0.3	20	21 ✓				
0.15	17	4 ✓				
試料の質量(g)	539.1		5162		-	
粗粒率	2.86 ✓		6.85 ✓		7.18 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		合成	



備考

