



シーカ・ジャパン株式会社

磯山レミコン(株) 御中

2025年01月度～2025年06月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

品名 シーカ ビスコクリート SP 8 RV (旧)マスターグレーム SP8RV
種類 高性能AE減水剤 遅延形 (I種)

1. コンクリートの試験結果

	項 目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %		18 以上	18 ✓	18 ✓
	ブリーディング量の比 %		70 以下	19 ✓	—
	ブリーディング量の差 cm ³ /cm ²		— 以下	—	—
	凝結時間の差分	始 発	+60 ~ +210	+100 ✓	+115 ✓
		終 結	0 ~ +210	+90 ✓	+100 ✓
	経時変化量	スランプ cm	6.0 以下	4.0 ✓	4.0 ✓
空気量 %		±1.5 以内	-0.7 ✓	±0.0 ✓	
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—	—
		材齢2日 (5℃)	— 以上	—	—
		材齢7日	125 以上	145 ✓	152 ✓
		材齢28日	115 以上	128 ✓	135 ✓
	長 さ 変 化 比 %		110 以下	99 ✓	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60 以上	98 ✓	—

注記1. 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.15 kg/m^3 性能確認試験 3.15 kg/m^3
注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2024年11月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2024年05月 の試験結果である。
注記3. この表に表示している形式評価試験は、2020年08月 に ホゾリス ソリューションズ(株)技術開発センター で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1 m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.01 ✓%	3.15 kg/m^3	0.00 kg/m^3
全 アル カ リ 量	0.30 kg/m^3 以下	0.05 kg/m^3	2.3 ✓%	3.15 kg/m^3	0.07 kg/m^3

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2024年11月 の試験結果である。
注記2. この表に表示している形式評価試験は、2020年08月 に ホゾリス ソリューションズ(株)技術開発センター で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密 度 (g/cm^3 , 20℃)	1.05 ~ 1.14	1.08 ✓

注記. この表に表示している試験値は、2024年11月 の試験結果である。
注)セメント質量に対する化学混和剤使用量 CX0.90%

