

水質試験報告書

C 第 001319-1 号
2025 年 3 月 6 日

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社

殿

〒 510-0834

三重県四日市市とさね1丁目2番40号

TEL 059-369-1996

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 場長代理 中村 尚子



2025年 2月 5日 付けで依頼のあった持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

1. 水 の 種 類 ※ 上水道水以外の水(地下水)
2. 採 取 場 所 ※ 貯水槽
3. 試 料 採 取 日 ※ 2025年 2月 5日
4. 試 験 結 果

懸濁物質の量 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC)	試験年月日	2025年2月5日 ✓ 7日以内	
	0.0	g/L ✓	2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC)	試験年月日	2025年2月5日 ✓ 7日以内	
	0.2	g/L ✓	1g/L以下
塩化物イオン量 (JIS A 1144 : 2010の4 c) (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC)	試験年月日	2025年2月5日 ✓ 7日以内	
	46	mg/L ✓	200mg/L以下
セメントの凝結時間の差 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC) (JIS R 5201 : 2015の9)	試験年月日	2025年2月6日 ✓ 7日以内	
	項 目	始 発	終 結
	A: 基準水	2時間30分	3時間40分
	B: 試験水	2時間30分	3時間40分
	時 間 の 差(分) A-B	0 分 ✓ 30分以内	0 分 ✓ 60分以内
モルタルの圧縮強さの比 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC) (JIS R 5201 : 2015の11)	試験年月日	2025年2月6日 ✓ 7日以内	
	項 目	7日強度	28日強度
	A: 基準水	53.5 N/mm ²	69.0 N/mm ²
	B: 試験水	51.7 N/mm ²	69.0 N/mm ²
	圧縮強さの比 B/A×100	97 % ✓ 90%以上	100 % ✓ 90%以上

(注) ※印は依頼者申請事項

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 四日市試験場 試験室

