

骨材試験報告書

B 第 003672 号
2025年 4月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 新 智博

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

2025年3月1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別 *	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 *	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 *	砂	砂利	砂利
項 目	大きさの範囲: -----	大きさの範囲: 25～5	大きさの範囲: 40～20
試 験 項 目	*試料採取日 2025年3月1日		
JIS A 1122 : 2014 硫酸ナトリウムによる 骨材の安定性試験方法	骨材の損失質量分率 4.1 ✓ % 10.4以下	骨材の損失質量分率 3.3 ✓ % 12.4以下	骨材の損失質量分率 1.7 ✓ % 12.4以下
JIS A 5308 附属書JA JA.10p) : 2024 骨材の塩化物量試験方法	NaClとしての質量分率 0.001 ✓ % 0.04以下	—	—
JIS A 1105 : 2015 細骨材の 有機不純物試験方法	標準色と比べて 淡い ✓ 濃い	—	—
JIS A 1121 : 2022 ロサンゼルス試験機による 粗骨材のすりへり試験方法	—	すりへり減量 17.1 ✓ % 35.4以下	すりへり減量 19.6 ✓ % 35.4以下

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

*印は依頼者申請事項

1/1

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

