

骨材試験報告書


2025年5月1日

磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2025年 4月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		合成40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	4月1日		4月1日		4月1日	
試 験 日	4月2日		4月2日		4月2日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					1	99 ✓
30					11	88
25			0	100 ✓	10	78
20			30	70 ✓	29	49 ✓
15			20	50	14	35
10	0	100 ✓	21	29 ✓	15	20 ✓
5	0	100 ✓	27	2 ✓	19	1 ✓
2.5	9	91 ✓	2	0 ✓	1	0
1.2	27	64 ✓				
0.6	23	41 ✓				
0.3	20	21 ✓				
0.15	18	3 ✓				
試料の質量(g)	536.5		5441		-	
粗粒率	2.80 ✓		7.00 ✓		7.31 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		合成	



備考

堤 適合 目下