

骨材試験報告書


2025年6月1日

磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2025年 5月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		合成40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	5月1日		5月1日		5月1日	
試 験 日	5月2日		5月2日		5月2日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					11	89
25			0	100 ✓	11	78
20			23	77 ✓	24	54 ✓
15			21	56	15	39
10	0	100 ✓	26	30 ✓	18	21 ✓
5	0	100 ✓	27	3 ✓	19	2 ✓
2.5	11	89 ✓	3	0 ✓	2	0
1.2	21	68 ✓				
0.6	24	44 ✓				
0.3	21	23 ✓				
0.15	20	3 ✓				
試料の質量(g)	543.0		5814		-	
粗粒率	2.73 ✓		6.90 ✓		7.23 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		合成	



備考

堤 適合 早下