

# 骨材試験報告書

B 第 0 0 3 6 9 7 号  
2025年 8月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場



承認署名者 技術管理者代理 新 智博 

2025年 7月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産地※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種類※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲※	-----	25~5	40~20
識別番号	3697-1	3697-2	3697-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採取日※	7/1	7/1	7/1
試験日	7/8	7/7	7/7
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.56 ✓	2.63 ✓	2.66 ✓
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.51 ✓	2.59 ✓	2.63 ✓
吸水率 (%)	1.87 ✓	1.58 ✓	1.03 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採取日※	7/1	7/1	7/1
試験日	7/7	7/7	7/7
微粒分量 (%)	1.4 ✓	0.7 ✓	0.5 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採取日※	7/1	7/1	7/1
試験日	7/9	7/9	7/9
粘土塊量 (%)	0.17 ✓	0.11 ✓	0.10 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			
試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室			

(注)※印は依頼者申請事項

