

骨材試験報告書

B 第 003706 号
2025年 9月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059 382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

承認署名者 技術管理者代理 新 智博

2025年 8月 4日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 き さ の 範 囲 ※	-----	25~5	40~20
識 別 番 号	3706-1	3706-2	3706-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	8/1	8/1	8/1
試 験 日	8/7	8/7	8/7
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2.56 ✓	2.64 ✓	2.65 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2.51 ✓	2.60 ✓	2.63 ✓
吸 水 率 (%)	1.92 ✓	1.23 ✓	0.80 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	8/1	8/1	8/1
試 験 日	8/7	8/7	8/7
微 粒 分 量 (%)	2.7 ✓	0.5 ✓	0.4 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	8/1	8/1	8/1
試 験 日	8/19	8/19	8/19
粘 土 塊 量 (%)	0.16 ✓	0.13 ✓	0.06 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注)※印は依頼者申請事項 1/1 全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

