

セメント試験成績表



2025 年(令和 7 年) 10 月度

太平洋セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績			J I S 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度	g/cm³	—	3.16✓	—	—	—	3.14✓	—	—	—	3.04✓	—	—
比 表 面 積	cm²/g	2500 以上	3410✓	66 ✓	—	3300 以上	4400 ✓	55 ✓	—	3000 以上	3720✓	50 ✓	—
凝 結	水 量 %	—	27.7	—	—	—	30.6	—	—	—	29.2	—	—
	始 発 h-min	60min 以上	2-06✓	—	(1-45)✓	45min 以上	1-58✓	—	(1-40)✓	60min 以上	2-50✓	—	(2-20)✓
	終 結 h-min	10h 以下	3-25 ✓	—	4-10 ✓	10h 以下	3-05 ✓	—	3-25 ✓	10h 以下	4-43 ✓	—	5-35 ✓
安 定 性	パ ッ ト 法	良	良 ✓	—	—	良	良 ✓	—	—	良	良 ✓	—	—
圧 縮 強 さ N/mm²	1 d	—	—	—	—	10.0 以上	24.0 ✓	1.12 ✓	—	—	—	—	—
	3 d	12.5 以上	31.9 ✓	1.19 ✓	—	20.0 以上	46.2 ✓	1.02 ✓	—	10.0 以上	21.4 ✓	0.80 ✓	—
	7 d	22.5 以上	47.5 ✓	1.18 ✓	—	32.5 以上	58.0 ✓	1.26 ✓	—	17.5 以上	36.1 ✓	0.95 ✓	—
	28d	42.5 以上	62.3 ✓	1.21 ✓	—	47.5 以上	68.9 ✓	0.99 ✓	—	42.5 以上	62.0 ✓	1.33 ✓	—
水 和 熱 J/g	7 d	—	343 ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28d	—	392 ✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化 学 成 分 %	酸化マグネシウム	5.0 以下	1.53 ✓	—	2.53 ✓	5.0 以下	1.63 ✓	—	2.49 ✓	6.0 以下	3.60 ✓	—	3.84 ✓
	三 酸 化 硫 黄	3.5 以下	2.05 ✓	—	2.43 ✓	3.5 以下	2.82 ✓	—	3.12 ✓	4.0 以下	2.13 ✓	—	2.20 ✓
	強 熱 減 量	5.0 以下	2.42 ✓	—	2.96 ✓	5.0 以下	1.02 ✓	—	1.43 ✓	5.0 以下	1.85 ✓	—	2.16 ✓
	全 アル カ リ	0.75 以下	0.55 ✓	—	0.58 ✓	0.75 以下	0.50 ✓	—	0.58 ✓	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035 以下	0.017 ✓	—	0.028 ✓	0.02 以下	0.009 ✓	—	0.010 ✓	—	0.013 ✓	—	—

備 考

試験方法はJIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。
28 d 圧縮強さ及び28 d 水和熱は前月度の値を示す。

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値
普通ポルトランドセメント 0.63 % ✓
早強ポルトランドセメント 0.59 % ✓

高炉セメントB種
ベースセメントの全アルカリ 0.55 % ✓
高炉スラグの分量 40~45 % ✓

お問い合わせその他のご連絡先

太平洋セメント株式会社 中部北陸支店 技術部

☎460-0008 名古屋市中区栄2-8-12

伏見 KS ビル 7 階

☎ 052-218-3322

