


骨材試験報告書

2025年10月1日
磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2025年9月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	9月1日		9月1日		9月1日	
試 験 日	9月2日		9月2日		9月2日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					10	90
25			0	100 ✓	10	80
20			28	72 ✓	28	52 ✓
15			18	54	14	38
10	0	100 ✓	21	33 ✓	15	23 ✓
5	0	99 ✓	30	3 ✓	21	2 ✓
2.5	11	89 ✓	3	0 ✓	2	0
1.2	23	66 ✓				
0.6	22	44 ✓				
0.3	20	24 ✓				
0.15	20	4 ✓				
試料の質量(g)	544.1		5592		- ✓	
粗粒率	2.73 ✓		6.92 ✓		7.23	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	



備考

適合 堤 早