

骨材試験報告書

B 第 0 0 3 7 2 8 号

2025年 11月 1日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059 382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 新 智博

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

2025年10月 2日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 き さ の 範 囲 ※	-----	25~5	40~20
識 別 番 号	3728-1	3728-2	3728-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	10/1	10/1	10/1
試 験 日	10/7	10/7	10/7
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2.57 ✓	2.63 ✓	2.65 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2.52 ✓	2.59 ✓	2.63 ✓
吸 水 率 (%)	1.82 ✓	1.51 ✓	0.99 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	10/1	10/1	10/1
試 験 日	10/7	10/7	10/7
微 粒 分 量 (%)	1.3 ✓	0.7 ✓	0.7 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	10/1	10/1	10/1
試 験 日	10/9	10/9	10/9
粘 土 塊 量 (%)	0.13 ✓	0.06 ✓	0.04 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

(注) ※印は依頼者申請事項

1/1

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

