

骨材試験報告書

B 第 0 0 3 7 4 7 号
2026年 1月 6日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 新 智博



2025年12月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	-----	25~5	40~20
識別番号	3747-1	3747-2	3747-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	12/1	12/1	12/1
試 験 日	12/5	12/5	12/5
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2.59 ✓	2.64 ✓	2.65 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2.55 ✓	2.60 ✓	2.63 ✓
吸 水 率 (%)	1.63 ✓	1.19 ✓	0.91 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	12/1	12/1	12/1
試 験 日	12/5	12/5	12/5
微 粒 分 量 (%)	1.5 ✓	0.5 ✓	0.8 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	12/1	12/1	12/1
試 験 日	12/9	12/9	12/9
粘 土 塊 量 (%)	0.14 ✓	0.10 ✓	0.05 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			
試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室			

(注)※印は依頼者申請事項

