

骨材試験報告書

B 第 0 0 3 7 5 7 号
2026年 2月 2日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 新智博

2026年 1月 7日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大きさの範囲 ※	-----	25~5	40~20
識 別 番 号	3757-1	3757-2	3757-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109:2020及びJIS A 1110:2020			
採 取 日 ※	1/5	1/5	1/5
試 験 日	1/13	1/13	1/13
表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.57 ✓	2.63 ✓	2.66 ✓
絶 乾 密 度 (g/cm ³)	2.52 ✓	2.59 ✓	2.64 ✓
吸 水 率 (%)	1.96 ✓	1.54 ✓	1.01 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103:2014			
採 取 日 ※	1/5	1/5	1/5
試 験 日	1/13	1/13	1/13
微 粒 分 量 (%)	1.5 ✓	0.8 ✓	0.6 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137:2014			
採 取 日 ※	1/5	1/5	1/5
試 験 日	1/15	1/15	1/15
粘 土 塊 量 (%)	0.04 ✓	0.08 ✓	0.03 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

備考

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室

