

骨材試験報告書

B 第 003766 号
2026年 3月 2日

〒513-0809

三重県鈴鹿市西条6丁目32番地

TEL 059-382-8021

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

鈴鹿試験場

承認署名者 技術管理者代理 新 智博

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン 株式会社 殿

2026年 2月 2日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	内部川流域	内部川流域	内部川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 き さ の 範 囲 ※	-----	25～5	40～20
識 別 番 号	3766－1	3766－2	3766－3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	2 / 2	2 / 2	2 / 2
試 験 日	2 / 4	2 / 4	2 / 4
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 57 ✓	2. 63 ✓	2. 66 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 52 ✓	2. 59 ✓	2. 64 ✓
吸 水 率 (%)	1. 97 ✓	1. 53 ✓	0. 90 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	2 / 2	2 / 2	2 / 2
試 験 日	2 / 4	2 / 4	2 / 4
微 粒 分 量 (%)	1. 5 ✓	0. 9 ✓	0. 5 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	2 / 2	2 / 2	2 / 2
試 験 日	2 / 6	2 / 6	2 / 6
粘 土 塊 量 (%)	0. 18 ✓	0. 14 ✓	0. 05 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			
試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 鈴鹿試験場 試験室			

(注) ※印は依頼者申請事項

