

水質試験報告書

C第001431-1号
2026年3月5日

三重県鈴鹿市磯山1丁目20番51号

磯山レミコン株式会社 殿

〒510-0834

三重県四日市市とさわ1丁目2番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 場長代理 中村 尚子



2026年2月2日付で依頼のあった持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

- 水の種類※ 上水道水以外の水(地下水)
- 採取場所※ 貯水槽
- 試料採取日※ 2026年2月2日
- 試験結果

懸濁物質の量 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC)	試験年月日	2026年2月4日 ✓		7日以内
	0.0 ✓	g/L		2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC)	試験年月日	2026年2月4日 ✓		7日以内
	0.2 ✓	g/L		1g/L以下
塩化物イオン量 (JIS A 1144 : 2010の4a) (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC)	試験年月日	2026年2月4日 ✓		7日以内
	52 ✓	mg/L		200mg/L以下
セメントの凝結時間の差 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC) (JIS R 5201 : 2015の9)	試験年月日	2026年2月7日 ✓		7日以内
	項目	始発	終結	
	A:基準水	2時間20分	3時間40分	
	B:試験水	2時間25分	3時間45分	
時間の差(分) A-B	5 ✓ 分 30分以内	5 ✓ 分 60分以内		
モルタルの圧縮強さの比 (JIS A 5308 : 2024 の附属書JC) (JIS R 5201 : 2015の11)	試験年月日	2026年2月5日 ✓		7日以内
	項目	7日強度	28日強度	
	A:基準水	53.5 N/mm ²	68.8 N/mm ²	
	B:試験水	52.1 N/mm ²	69.7 N/mm ²	
圧縮強さの比 B/A×100	97 ✓ % 90以上	101 ✓ % 90以上		

(注)※印は依頼者申請事項

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 四日市試験場 試験室

